

Technical Data Sheet

Eleloy 340G1

材料定义：>PC/PET-GF10<

产品描述

特点:
较高的耐热性; 平衡的机械性能; 可靠的尺寸稳定性

应用领域:
汽车; 家电; 其他

加工工艺:
注塑成型;

技术参数表

物理性能	条件	标准	典型值	单位
比重		ISO 1183	1.29	g/cm³
吸水率				
流变特性	条件	标准	典型值	单位
模具收缩率	Parallel(24h)	5Elem	0.3~0.5	%
熔体流动速率				
体积流动速率				
热性能	条件	标准	典型值	单位
热变形温度	1.8MPa	ISO 75-2	125	°C
熔点				
机械性能	条件	标准	典型值	单位
拉伸强度	I type;5mm/min	ISO 527	90	MPa
弯曲强度	2mm/min	ISO 178	135	MPa
弯曲模量	2mm/min	ISO 178	4300	MPa
简支梁缺口	1eA type	ISO 179	9	kJ/m²
断裂伸长率	I type;5mm/min	ISO 527	3	%
简支梁无缺口冲击				
燃烧性能	条件	标准	典型值	单位
可燃性				Class
电性能	条件	标准	典型值	单位
表面电阻率				

该文件中的某些信息来自运用小型设备的实验室检测，这些信息可能无法可靠指明使用大型设备时得到的性能或指标。“典型”数值或者没有给出范围的数值不能表明最小或者最大性能。加工条件和配色可能会导致材料性能背离该文件中给出的数值。本公司对于该文件中内容的准确性、适用性或者使用该文件的内容后产生的后果不做任何保证。您有责任进行全面的终端产品性能测试，以便确定该公司的产品是否适用于您的应用工艺，同时您要考虑到您适用本文件以及使用该产品可能导致的所有风险和责任。

Technical Data Sheet

● 干燥条件

温度	110~120 °C
干燥时间	3~6 Hour

备注:

- ◎为了后面得到良好的最终制品，预干燥是必要的；
- ◎在使用前，粒子最好不要超过 0.02%的水份；
- ◎温度设定不应超过 120°C，避免材料分解或变黄

● 注塑温度

模具温度(°C)	熔体温度(°C)	喷嘴温度(°C)	前端温度(°C)	中端温度(°C)	进料温度(°C)
60~90		270~290	270~290	270~290	260~280

备注:

- ◎实际的工艺条件依赖于设备规格，模具设计，材料在螺杆中的停留时间，浇口类型等；
- ◎注塑温度过高，或者材料在螺杆中停留时间过长会使材料分解